

## 尼龙成核剂 KYD-30

**【产品说明】** KYD-30添加到聚合物熔体中，很容易被分散成非常细小的颗粒，然后起到非常有效的成核作用，形成细致的晶体结构。显著提高树脂热变形温度，拉伸强度等指标。

**【产品特性】** 外观 透明颗粒

密度 1.05 g/cm<sup>3</sup>

有效物含量 ≥99%

熔融点 135-145°C

**【典型应用】** PA 99.5%

KYD-30 0.5%

**【产品优势】**

- ◆缩短成型周期，提高生产率
- ◆改善脱模
- ◆改善制品尺寸稳定性
- ◆减少制品后收缩
- ◆防止制品应力开裂
- ◆改善机械性能(提高拉伸强度和硬度)
- ◆改善表面光泽

**【建议添加量】** 0.3-0.5%，可做成 20%的母粒使用。

**【包装和运输】** 本产品采用 25KG 纸塑袋包装。

按照国家和国际运输法规，KYD-30不属于危险化学品。

**【储 存】** 建议储存于阴凉干燥区域。

**【安全和操作】** 请参照安全技术说明书，在接受本产品前，仔细阅读 MSDS 上的相关安全信息